



20586
ДСТУ ISO/IEC 17025

МІНЕКОНОМІКИ
Державне підприємство „Львівський науково-виробничий центр
стандартизації, метрології та сертифікації”
(ДП “Львівстандартметрологія”)
ВИПРОБУВАЛЬНА ЛАБОРАТОРІЯ
79019 м. Львів, вул. Заводська, 26 тел./факс (032) 298-67-94
E-mail: semestav52@gmail.com
Лабораторія акредитована Національним агентством з акредитації
України
Атестат акредитації дійсний від 28.07.2022 р. до 19.04.2023 р.

ЗАТВЕРДЖУЮ

Начальник випробувальної лабораторії

№2 Уляна ГАЛИЧАНІВСЬКА

25» 2022 р.

ПРОТОКОЛ

сертифікаційних випробувань продукції № 058/2-Б/22 від 25 листопада 2022 року

Заявник: ТзОВ “Грейзен”, Україна, 79049, м. Львів, вул.Трильовського К., будинок 26

Підстава: План з оцінювання №108/53 від 21.11.2022 ДП “Львівстандартметрологія”, вхідний №1049 від 21.11.2022

Об'єкт(и) випробувань: Плити-панелі облицювальні з природного каменю.

Виробник: ТзОВ “Грейзен”, Львівська обл., Яворівський р-н, с.Молошковичі, вул. Коновальця, 22

Мета випробувань - перевірка зразків на відповідність вимогам: ДСТУ EN 1469:2019 «Вироби з природного каменю. Облицювальні плити. Вимоги», МІА ГИР 05.05.96 р.

Дата одержання зразків для випробувань: 21.11.2022р.

Відбір зразків проводився представником органу з оцінки відповідності ДП “Львівстандартметрологія” Бойчук Т.М. в присутності директора ТзОВ “Грейзен”, Н.Шельваха, акт відбору № б/н від 21.11.2022р.

Термін проведення випробувань: 21.11.2022р. - 25.11.2022р.

Устаткування, засоби виміральної техніки:

№	Назва, тип (марка), заводський та інвентарний номер	Дані про калібрування
1	Прес гідравлічний П-10, зав. № 876	Свідоцтво чинне до 17.01.2023
2	Термобарокамера STBV-1000, зав. № 242428	Свідоцтво чинне до 29.12.2022
3	Ваги для статичного зважування електронні ТВ1-15-1- (250 x 300) -12са, зав. № 4796	Свідоцтво чинне до 27.12.2022
4	Лінійка металева вимірвальна, зав. № 02	Свідоцтво чинне до 18.12.2022
5	Лінійка повірочна, зав. № 837Г8	Свідоцтво чинне до 26.01.2023
6	Набір шупів, зав. № 001	Свідоцтво чинне до 26.01.2023
7	Шафа сушильна СНОЛ-3,5.3,5.3,5/3-ИЗ, зав. № 30875	Свідоцтво чинне до 26.12.2022

Умови проведення випробувань:

температура повітря 16-18С вологість повітря 62 - 70 %

Результати випробувань: приведені в таблиці.

Львів-2022

всього сторінок 2

РЕЗУЛЬТАТИ ВИПРОБУВАНЬ

Таблиця

Найменування показників, одиниці вимірювань	Значення показників		Позначення НД на методи випробувань
	вимоги НД	результати випробувань	
Допустимі відхилення, мм: - за товщиною	п. 4.1.1, табл. 1 12 ±1,2	12÷13	ДСТУ Б EN 13373:2007, п. 5.2
Допустимі відхилення, мм: - за довжиною - за шириною	п. 4.1.4, табл. 2 450 ±1 115 ±1	449÷451 114÷116	ДСТУ Б EN 13373:2007, п. 5.2
Границя міцності при згині, МПа	п. 4.2.4 -	0,14	ДСТУ Б EN 12372:2011 (EN 12372:2006, IDT)
Водопоглинання при ат- мосферному тиску, %	п. 4.2.6 -	2,1	ДСТУ Б EN 13755:2007 (EN 13755:2001, IDT)
<u>Питома активність радіонуклідів, Бк/кг:</u>	НРБУ-97, п. 8.6.1		МИА ГИР 05.05.96р
- радій-226	--	16.2	
- торій-232	--	38.9	
- калій-40	--	1271	
Ефективна сумарна пито-ма активність природних ра- діонуклідів	1-й клас не більше 370	175	

Примітка: розширена невизначеність результатів розраховується при бажанні Заявника

Відповідальні виконавці:

Степан ЧЕРВІНКА

Оксана ОРИХОВСЬКА

Результати випробувань стосуються тільки зразків, підданих випробуванням у тому вигляді, у якому їх було отримано. Цей протокол випробувань не може бути відтворений, тиражований, частково розмножений і розповсюджений як офіційний документ без дозволу випробувальної лабораторії